



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Всероссийский центр экспертизы и качества»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной
сертификации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
(Росстандарт РФ)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энтерпрайз»

Адреса места осуществления деятельности:

Московская область, городской округ Чехов, посёлок Алфёрово, 1к2,

Email: il-enterprayz@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.04ВЦЭ0.ИЛ00011 действителен с 09.06.2020.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИК-2333 от 05.10.2020 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «Энтерпрайз»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "РМ ГРУПП". Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, 394006, город Воронеж, улица Ворошилова, дом 1В, квартира 1, офис 4, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 105187, город Москва, улица Вольная, дом 37.
Наименование продукции:	Перчатки нитриловые
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "РМ ГРУПП". Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, 394006, город Воронеж, улица Ворошилова, дом 1В, квартира 1, офис 4, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 105187, город Москва, улица Вольная, дом 37.
Технический регламент:	-
Испытано согласно требованиям:	Спецификации изготовителя.
Дата получения образца	21.09.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Раздел	Требования / испытания	Заключение
п.2.1	Основные технические характеристики представлены ниже:	
	Толщина манжеты (25 мм от валика) $0,10 \pm 0,02$ мм.	С
	Толщина ладони (центр) $0,16 \pm 0,02$ мм.	С
	Палец (13 мм от кончика) - $0,18$ мм.	С
	Материал: нитрил, химически стойкий к действию слабых кислот и щелочей.	С
	Толщина пальца (13 мм от кончика) $0,18 \pm 0,02$ мм.	С
	Усилие при разрыве, не менее 14 МПа	19
	Удлинение при разрыве, не менее 500 %	5278
	Количество пудры: 0	НО
	Содержание протеинов: 0	НО
	Герметичность: - AQL 1.5	С
	Длина 245 ± 5 мм.	С

Испытатель ИЛ «Энтерпрайз»



Руководитель ИЛ «Энтерпрайз»

 /Юров В.А./

 /Ермаков Г.С./