СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Всероссийский центр экспертизы и качества»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энтерпрайз»
Адреса места осуществления деятельности:
Московская область, городской округ Чехов, посёлок Алфёрово, 1к2,
Email: il-enterprayz@yandex.ru
СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.04ВЦЭ0.ИЛ00011 действителен с 09.06.2020.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИК-2333 от 05.10.2020 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «Энтерпрайз»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "РМ ГРУПП". Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, 394006, город Воронеж, улица Ворошилова, дом 1В, квартира 1, офис 4, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 105187, город Москва, улица Вольная, дом 37.
Наименование продукции:	Перчатки нитриловые
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "РМ ГРУПП". Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, 394006, город Воронеж, улица Ворошилова, дом 1В, квартира 1, офис 4, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 105187, город Москва, улица Вольная, дом 37.
Технический регламент:	-
Испытано согласно требованиям:	Спецификации изготовителя.
Дата получения образца	21.09.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Раздел	Требования / испытания	Заключение
п.2.1	Основные технические характеристики представлены ниже:	
	Толщина манжеты (25 мм от валика) 0,10±0,02 мм.	С
	Толщина ладони (центр) 0,16±0,02 мм.	С
	Палец (13 мм от кончика) - 0,18 мм.	С
	Материал: нитрил, химически стойкий к действию слабых кислот и щелочей.	С
	Толщина пальца (13 мм от кончика) 0,18±0,02 мм.	С
	Усилие при разрыве, не менее 14 МПа	19
	Удлинение при разрыве, не менее 500 %	5278
	Количество пудры: 0	НО
	Содержание протеинов: 0	НО
	Герметичность: - AQL 1.5	С
	Длина 245±5 мм.	С

Испытатель ИЛ «Энтерпрайз» _____/Юров В.А./

Руководитель ИЛ «Энтерпрайз» _____/Ермаков Г.С./

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям